

## Серия P &amp; PX

## Эмали из этилированного и неэтилированного стекла

## Рынки и отрасли

Эмали для отделки автомобильных стекол черного цвета.

## 1. Автомобильные Стекла Черного Цвета Для Переднего Окна

	Многослойные Стекланные Эмали Для Переднего Окна			
	Этилированный		Неэтилированный	
Номер детали	P 701	P702	PX 701	PX 702
Обожженная поверхность	Полуматовая	Матовая	Полуматовая	Матовая

## Условия обжига

Через 45 минут-1.5 часа при комнатной температуре до 580~620°C держите в тепле около 10 минут.

## 2. Автомобильные Стекла Черного Цвета Для Бокового Окна

	Эмали Из Закаленного Стекла Для Бокового Окна			
	Этилированный		Неэтилированный	
Номер детали	P 711	P 712	PX 711	PX 712
Обожженная поверхность	Полуматовая	Матовая	Полуматовая	Матовая

## Условия обжига

Температура 680~720°C, время обжарки 40 секунд / на миллиметр толщины стекла.

## Ограничение гарантии и ответственности

Мы считаем, что информация, содержащаяся в этом документе, является точной на момент его публикации. Это не спецификация продукции, ни полностью, ни частично. Пользователи несут ответственность за определение пригодности данного продукта и за тестирование в конкретных приложениях. Пожалуйста, протестируйте в первую очередь перед использованием. Ничто в этом документе не должно быть истолковано как лицензия на использование, которая нарушает какие-либо имущественные права любой третьей стороны. Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) для получения информации о безопасном использовании, обращении и утилизации.