

Серия WX**Неэтилированные Стекланные Эмали Со Щелочестойкостью****Рынки и отрасли**

Эмали для декорирования возвратных бутылок.

ЦВЕТ	НОМЕР	PANTONE
RED	WX 10611*	186C
IRON RED	WX 10311	174C
JUICY LEMON YELLOW	WX 20811	102C
WHITE	WX 30311	102C
FANTA GREEN	WX 42211	360C
MIRINDA GREEN	WX 42111	347C
MONTAIN DEW GREEN	WX 41111	380C
FANTA BLUE	WX 52111	661C
COFFEE BROWN	WX 60111	490C
BLACK	WX 70211	
METALLIC GOLD	WX 81111	
METALLIC SILVER	WX 82011	
METALLIC COPPER	WX 83011	

* цвета, содержащие кадмий

Химический состав

Эмали серии WX не содержат тяжелых металлов, таких как Pb, Cd, Hg и Cr⁶⁺, за исключением некоторых цветов, таких как красный, желтый и оранжевый, которые должны использовать кадмиевые пигменты для удовлетворения требований клиентов.

Условия обжига

Через 45 минут-1.5 часа при комнатной температуре до 630~650°C, держите в тепле около 10 минут.

Химическая стойкость

Оценка щелочной стойкости в соответствии с ASTM C675-91,

9.1 % гидроксида натрия, 0.9 % тринатрийфосфата, 2 часа при 88°C. Класс: от 5 до 6 циклов.

Оценка кислотостойкости в соответствии с ASTM C724-91,

10 % лимонная кислота, 15 минут при 22±2°C, класс: 4.

Ограничение гарантии и ответственности

Мы считаем, что информация, содержащаяся в этом документе, является точной на момент его публикации. Это не спецификация продукции, ни полностью, ни частично. Пользователи несут ответственность за определение пригодности данного продукта и за тестирование в конкретных приложениях. Пожалуйста, протестируйте в первую очередь перед использованием. Ничто в этом документе не должно быть истолковано как лицензия на использование, которая нарушает какие-либо имущественные права любой третьей стороны. Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) для получения информации о безопасном использовании, обращении и утилизации.